

ACCEL +

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE

PRÉSENTATION

ACCEL + accélère le durcissement des mortiers et des enduits. Il se dilue dans l'eau de gâchage. Une fois introduit dans le mélange, il provoque une élévation de la température qui accélère l'hydratation du ciment. La résistance mécanique des mortiers ou des enduits est obtenue plus rapidement, les mettant ainsi à l'abri des risques de gel. **ACCEL +** peut être utilisé l'été, il permet un grattage plus rapide des enduits mono couche.

DOMAINES D'APPLICATION

ACCEL + s'emploie l'hiver en cas de chute des températures, pour le montage de murs en parpaing ou brique, pour la fabrication d'enduit mono couche ou d'enduit traditionnel, par temps froid ou risque de gel. En été, il accélère le processus de durcissement. **ACCEL +** est compatible avec tous les types de ciments.

DOSAGE

Le dosage recommandé **D'ACCEL +** est d'une dose de 100g par sac de 35 kg de ciment ou 6 sacs d'enduit près à l'emploi.

DOSAGE POUR DU CIMENT : 1 dose 100 g par sac de 35 kg de ciment.

DOSAGE POUR UN ENDUIT MONOCOUCHE : Entre 1 à 2 doses de 100 g pour 6 sacs de 25 kg d'enduit.

MODE D'EMPLOI

Incorporer **ACCEL +** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour les enduits mono couche, ne pas travailler par des températures inférieures à +5°C ni sur support gelé. Pour la réalisation de mortier par temps froid utiliser de préférence des ciments à forte chaleur d'hydratation CPA - CEM 42.5/52.5. Ne pas utiliser d'agrégats gelés. Ne pas utiliser dans la chaux aérienne.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Granulés, fortement hygroscopique.
Odeur	: Inodore.
Masse volumique apparente:	Entre 0,7 - 0,85 g/cm ³
Hydrosolubilité	: 745 g/l à 20°C
Granulométrie	: 5% < 1 mm

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

ACCEL +

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre -10°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :
DANGER

Mentions de danger :

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE