

ACCEL PU

ACCÉLÉRATEUR DU TEMPS DE DURCISSEMENT

PRESENTATION

ACCEL PU est un additif permettant d'accélérer le temps de durcissement du **RESI'ETANCH**, notamment en hiver, sous des températures froides et à faible humidité relative.

ACCEL PU permet l'élimination des bulles et des autres défauts présents sur la membrane **RESI'ETANCH**. Permet d'appliquer **RESI'ETANCH** en couche épaisse.

DOMAINE D'APPLICATION

Il est nécessaire d'employer un conditionnement métallique de 1 kg pour une réaction optimale avec un mélange de 25 kg du **RESI'ETANCH**.

Il est possible de réduire la quantité d'**ACCEL PU** mais il est impossible de l'augmenter.

Agiter l'**ACCEL PU** avant toute utilisation.

Ajouter l'**ACCEL PU** à **RESI'ETANCH**, puis mélanger de manière homogène à l'aide d'un batteur électrique, en évitant la pénétration d'air.

Ensuite, appliquer **RESI'ETANCH** de la manière habituelle.

Important : utiliser le produit immédiatement après le mélange.

CONSOMMATION : Mélanger 1 kg d'**ACCEL PU** à 25 kg du **RESI'ETANCH**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Données techniques du produit

Détail	Résultats
Poids spécifique	0,87 g/cm ³
Apparence	Liquide transparent

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Stocker 12 mois dans un endroit sec de 5°C à 25°C.

Se reporter à la fiche de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE