

CUVELASTOP

MORTIER HYDRAULIQUE MODIFIÉ A BASE DE CIMENT

PRÉSENTATION

CUVELASTOP est un mortier hydraulique modifié à base de ciment, d'agréats et d'additifs chimiques qui, une fois appliqué, forme un revêtement capable d'imperméabiliser les bétons et les maçonneries.

CUVELASTOP est durable, imperméable, résistant aux Gel, dégel, possède une excellente adhérence aux supports et est facile d'application

CUVELASTOP respecte l'Environnement et les Normes de Potabilité.

DOMAINES D'APPLICATION

CUVELASTOP supporte les pressions négatives et positives pour l'Imperméabilisation des bétons et de la maçonnerie, en réservoirs, réservoirs d'eau potable, piscines, etc...

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le support doit être ferme, exempt d'impuretés ou de saletés qui peuvent nuire à l'adhérence (huiles, graisses, etc.)

Au besoin, éliminer toutes les impuretés à l'eau sous pression (140 bars mini) ou à l'aide de moyens mécaniques appropriés.

Les fissures importantes, les demi-ronds, etc. doivent être colmatés avant l'application.

Avant application, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide mais en évitant les flaques.

Mélange :

Mélanger **CUVELASTOP** avec 6 litres d'eau en utilisant un agitateur à faible vitesse (400 à 600tr/min) pendant 3 minutes environ.

On doit obtenir une pâte crémeuse sans grumeaux.

Mise en place :

Appliquer 2 couches de 1,5 kg/m² chacune.

A l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet « airless » appliquer une première couche dans le sens horizontal puis une seconde dans le sens vertical (en ayant au préalable humidifié la première couche).

En cas de vent ou de température élevée, le produit devra être maintenu humide par aspersion avec de l'eau propre.

En cas d'utilisation pour des réservoirs d'eau potable, des piscines, etc, laver à l'eau 3 ou 4 jours après l'application.

Ne pas appliquer **CUVELASTOP** quand la température est inférieure à 5°C.

Consommation : 2 couches de 1,5 kg / m² chacune.

CUVELASTOP

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CUVELASTOP n'est pas toxique mais il est alcalin car il contient du ciment.

On doit donc éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et, en cas de persistance de l'irritation, consulter un médecin.

Utiliser des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation.

CARACTÉRISTIQUES

Densité du mélange :	2,00kg/dm ³
Résistance à la compression à 28 jours :	25N/dm ²
Adhérence :	2,5N/dm ²
Résistance à la flexion à 28 jours :	7N/mm ²
Épaisseur par couche :	1MM
Consommation par couche :	1,5kg/M ²
Température minimale d'application :	5°C
Température maximale recommandable :	35°C
Début de la prise :	30 à 40 minutes
Prise :	2 à 4 Heures

STOCKAGE

CUVELASTOP doit être stocké isolé du sol, de l'humidité et du gel.

12 mois à compter de sa date de fabrication, dans son emballage d'origine, bien fermé et non endommagé, dans un endroit sec et frais, à des températures comprises entre + 5°C et + 25°C.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE