

# FLEXICIM

## RÉSINE SOUPLE D'ÉTANCHÉITÉ

### PRESENTATION

**FLEXICIM** est une résine souple d'étanchéité, qui se mélange au ciment pour former un mortier à haute capacité de déformation, permettant la réparation des fissures actives et la réalisation de joints de dilatation. Il présente une excellente compatibilité avec tous les types de ciment, afin de garantir mélange sans grumeaux. **FLEXICIM** augmente la résistance à l'eau et à la fissuration pour les travaux de cuvelage, et assure la durabilité de vos réparations.

### DOMAINE D'APPLICATION

**FLEXICIM** s'emploie pour la fabrication de ragréages, arases étanches, barbotines, joints de dilatation sur supports courants du bâtiment en briques, parpaings, pierres, etc...

Nous pouvons obtenir une colle à carrelage souple avec **FLEXICIM** en incorporant **0,5kg à 5 kg par sac de 35kg** en fonction de la souplesse recherchée.

**FLEXICIM** peut également être utilisé comme adjuvant d'étanchéité pour formuler un enduit d'imperméabilisation pour parties enterrées (**1.5kg pour 35kg de ciment.**)

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Mélanger **50%** de **FLEXICIM** et **50% en masse de ciment** gris ou blanc jusqu'à obtenir une pâte homogène. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

**SÉCHAGE COMPLET** : 24 à 72 heures selon les conditions climatiques.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter de travailler sous la pluie, gel, risque de gel, et/ou vent fort. Par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application. Il est possible d'accélérer la prise en faisant **un mélange à 50% de résine, 40% de ciment traditionnel et 10% de ciment à prise rapide**. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

# FLEXICIM

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Etat physique   | : Liquide                         |
| Odeur           | : Caractéristique                 |
| pH              | : 2 - 2.5                         |
| Masse volumique | : $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ |
| Solubilité      | : Hydrosoluble                    |

## STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C. Conservation : 12 mois.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.