

HYDROPROTECT

HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE

PRESENTATION

HYDROPROTECT est un hydrofuge de surface incolore en phase aqueuse, employé pour l'imperméabilisation des matériaux de construction extérieurs, exposés aux intempéries. Après application, il réagit avec l'air et le support afin de réduire la porosité de surface, stopper les remontées capillaires et éviter la pénétration d'eau tout en laissant respirer le support. **HYDROPROTECT** apporte une protection durable contre l'incrustation de salissures, poussières, mousses, lichens, efflorescences dues aux remontées capillaires, et la dégradation des matériaux par le gel.

DOMAINE D'APPLICATION

HYDROPROTECT convient pour les travaux d'imperméabilisation des toitures et façades. Il s'applique sur support sec ou humide (non ruisselant), sur tuiles, bétons, briques, enduits de façade, pierres naturelles, etc...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer **HYDROPROTECT** sur surfaces propres, brossées, débarrassées des parties non adhérentes. Pulvériser de bas en haut, jusqu'à saturation du support. Pulvériser à 10 cm environ des supports à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression. Dans le cas de supports non absorbants, préférez l'emploi d'un hydrofuge solvanté qui présente un meilleur pouvoir de pénétration des supports.

CONSOMMATION MOYENNE : 3 à 5 m² au litre en 1 couche selon la porosité.

SÉCHAGE : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLPOI

Si des auréoles blanchâtres apparaissent après séchage, par exemple sur des supports non absorbants ou foncés, les éliminer par un lavage à l'eau avec brossage si nécessaire. Le verre, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés, éviter toutes projections, rincer immédiatement à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

HYDROPROTECT

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 13.5
Masse volumique	: $1.14 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS09



GHS02

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

HYDROPROTECT

Conseils de prudence - Prévention :

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
- P260 Ne pas respirer les vapeurs.
- P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

- P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conseils de prudence - Stockage :

- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE