

RESI'ETANCH

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ POLYURÉTHANE

PRESENTATION

RESI'ETANCH est une membrane liquide de polyuréthane pour l'étanchéité et la protection. Produit mono composant qui sèche avec l'humidité ambiante en formant une membrane continue, élastique, avec d'excellentes propriétés mécaniques et d'adhérence qui la rendent résistante aux intempéries, aux températures extrêmes, aux U.V. et aux produits chimiques.

DOMAINE D'APPLICATION

RESI'ETANCH s'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité : toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulaire, couverture métallique, façade, mur extérieur et/ou intérieur. Il convient également pour des travaux d'étanchéité sous carrelage des cuisines, salles de bain, douches à l'italienne, bassins, piscines, jardinières, réparation de tuiles, gouttières, canalisations, fissures ou les reprises d'étanchéité...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **RESI'ETANCH** sans le diluer au rouleau, à la brosse ou au pistolet airless en 1,2 à 3 couches (épaisseur de la membrane 1,4mm). Nous recommandons de ne pas dépasser plus de 48 heures entre les couches, sinon il faudra utiliser **ACCROQUARTZ**.

Dans le cas où vous employez le produit combiné à une trame pour le pontage des fissures, dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la première couche, sans plis ni bourrelet. Veillez à recouvrir complètement la trame avec la deuxième couche.

RENDEMENT : 1,5 à 2kg/m²

CONSOMMATION MOYENNE : 700G à 1 kg au m² par couche

SÉCHAGE : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

RESI'ETANCH

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Données techniques du produit liquide (95% matière sèche dans xylène) :**

Viscosité	3000-6000Cps
Poids spécifique	1,3 - 1,4g/cm ³
Point éclair	42°C
Recouvrement	6-24 heures
Sec au toucher à 25°C et 55% HR	6 heures

- **Données techniques de la membrane :**

Température de service	-40°C à 80°C
Température de choc	200°C
Dureté	Shore A / 70
Résistance à la traction à 23°C	55kg/cm ²
Pourcentage d'élasticité à -25°C	450%
Résistance au mouvement de fatigue	Apte
Résistance à la transmission de vapeur d'eau	0,8Gr/m ² .Hr
Adhérence au béton	>20Kg / cm ²
QUV test de résistance aux intempéries (4hr UV, à 60°C (lampe UVB) & 4hr COND à 50°C	2000h passées
Hydrolyse (H ₂ O, 30 jours -cycle 60- à 100°C	Sans changement significatif des propriétés élastomères.
HCl (PH=2, 10 jours à RT)	Sans changement significatif des propriétés élastomères.
Stabilité à la chaleur (100 jours à 80°C)	Supérieur
Résistance d'élasticité à 23°C	>600%

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

RESI'ETANCH

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE