

RESIFLASH

MEMBRANE POLYURETHANE BITUMINEUSE

PRESENTATION

RESIFLASH est une membrane polyuréthane-bitume thixotrope pour l'étanchéité et la protection, spécialement conçu pour les finitions asphalte.

C'est un produit monocomposant qui forme une membrane élastique continue, avec d'excellentes propriétés mécaniques et d'adhérence qui le rendent résistant aux éléments, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et aux U.V.

DOMAINE D'APPLICATION

RESIFLASH s'applique pour le traitement des relevés complexes : acrotères, solins, bande de rives, chéneaux, gouttières, réparations de verrières, chéneaux, jardinières, siphons, caniveaux...

MODE D'EMPLOI

RESIFLASH peut s'employer dans différents endroits tels que : asphaltes, bitume, étanchéité bitumineuses, enrobés, chapes, béton, enduits ragréages, fibrociments, carrelages, faïence, aciers, alliages, fonte, zinc, plomb, PVC, polyéthylène, ancienne résine époxy, polyuréthane ou acrylique.

RESIFLASH est un produit mélangé visqueux, il faut bien homogénéiser pendant 3 minutes, à l'aide d'un agitateur mécanique. La résine s'applique à la brosse en une couche croisée.
Le nettoyage des outils se fait à l'aide d'acétone.

CONSOMMATION MOYENNE : de 1,2 kg à 1,5 kg au m² en deux couches en fonction du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La nature et la qualité du support sont essentielles pour assurer l'accrochage, l'adhérence et la pérennité des systèmes réalisées avec notre résine **RESIFLASH**.

L'utilisation de notre bande **RENFORT +** est recommandée lorsque le risque de dilatation existe entre deux matériaux différents.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

RESIFLASH

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE