

SILQUARTZ

SPÉCIAL JOINTS

PRÉSENTATION

SILQUARTZ est un Silicone acétique 1-composant très facile à appliquer, avec une élasticité permanente.
SILQUARTZ a une bonne résistance aux basses et hautes températures et résiste aux moisissures.
SILQUARTZ a une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction.
SILQUARTZ a une stabilité élevée des couleurs et une très bonne résistance au vieillissement et au intempéries.

DOMAINES D'APPLICATION

Étanchéité des joints de locaux sanitaires et pièces humides comme les douches, des joints autour des baignoires, lavabos, aux angles sol/mur...

MODE D'EMPLOI

- **Préparation**

Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
Si nécessaire dégraisser avec **CLEANWIPES**, de l'alcool ou de l'éthanol.
Ne pas appliquer dans espaces confinés. Il est important de bien ventiler les endroits durant application et durcissement.
L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation.

- **Pose**

Appliquez le produit de la cartouche/poche avec un pistolet à calfeutrage manuel ou pneumatique.
La taille et la forme du joint sont très importantes. Évitez les joints minces.
Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques ou chimiques avant le durcissement complet.

- **Dimensions des joints**

Largeurs de joint admis de 5 mm à 30 mm
Les joints de largeur jusqu'à 10 mm : la profondeur de joint doit être égale à la largeur du joint. Les joints plus larges que 10 mm : la profondeur du joint = (largeur du joint/3) + 6 mm.

- **Nettoyage**

Pour nettoyer les outils, les surfaces et éliminer les résidus avant durcissement, utiliser **CLEANWIPES**.
Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

SILQUARTZ

CONSEIL D'UTILISATION

Ne convient pas à une immersion permanente.
Ne convient pas aux miroirs.
Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces butimineuses.
Ne convient pas pour une utilisation sur PE, PP, PA, PTFE (téflon).
Ne convient pas pour une utilisation sur le polyacrylate et le polycarbonate.
Ne convient pas pour une utilisation sur la pierre naturelle (peut causer des taches).
Ne peut pas être peint.
La formulation sanitaire ne remplace pas le nettoyage des joints. Une salissure élevée et des conditions d'humidité prolongées peuvent favoriser la formation de moisissures.
Ne pas utiliser sur les plastiques.
Ne pas utiliser sur les surfaces alcalines.
Ne convient pas aux joints de vitrage.
Non compatible avec les joints périphériques du vitrage isolant. Évitez le contact direct.
Non compatible avec les films PVB de verre feuilleté. Évitez le contact direct.
La corrosion acide peut se produire avec certains métaux tels que l'aluminium non anodisé, le fer, le zinc, etc.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Type de mastic	Polysiloxanes
Consistance	Pâte
Température d'application	+5°C - +40°C
Résistance à la température	-60°C - +180°C
Densité (g/ml)	1
Système de durcissement	Réticulation par l'humidité de l'air
Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. (mm, après 24h)	1 - 2
Formation de peau à 23°C et 50% H.R. (min.)	17
Dureté Shore A: ISO 868	14
Reprise élastique: ISO 7389	> 90%
Amplitude de travail: ISO 11600	12,50%
Module à 100% élongation: ISO 8339 (N/mm ²)	0.34
% Résistance à la rupture: ISO 8339	130

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

SILIQUARTZ

STOCKAGE

Durée de conservation du produit non ouvert 15 mois.

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

SÉCURITÉ

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE