

SPEC & SEL

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

PRESENTATION

SPEC & SEL est un **SPEC** (systèmes de protection à l'eau sous carrelage) et un **SEL** (systèmes d'étanchéité liquides). Il est composé de résines acryliques ainsi que de silice soigneusement calibrée qui forme après séchage, un film souple et étanche avant carrelage ou faïence selon **DTU 52.1** des revêtements scellés. Il doit systématiquement être recouvert.

Grâce à son importante charge siliceuse **SPEC & SEL** permet de se dispenser de l'application d'un primaire d'accrochage, il améliore considérablement l'adhérence des différentes colles à carrelage.

Le séchage de **SPEC & SEL** est extrêmement rapide.

DOMAINE D'APPLICATION

SPEC & SEL s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des cuisines, salles de bain, douches à l'italienne, balcons, bassins, piscines, jardinières... **SPEC & SEL** adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre, carrelage, bois, terre cuite, alu, zinc...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **SPEC & SEL** au rouleau ou à la brosse en **2 couches fines**. Il est recommandé de bien charger le produit dans les angles, un traitement des joints doit être fait avec **RENFORT +** ou **FLEXICIM**.

CONSOMMATION MOYENNE : 1kg pour 5 m² sur support lisse.

CONSOMMATION MOYENNE : 1kg pour 2 à 3 m² sur support poreux.

SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

SPEC & SEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Semi épais
Odeur	: Caractéristique
pH	: 9
Masse volumique	: $1.24 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.