

TOUPIFLUID

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU

PRÉSENTATION

TOUPIFLUID est un plastifiant réducteur d'eau. Il améliore la maniabilité à l'état frais, augmente la compacité et l'imperméabilité du béton, et renforce les résistances mécaniques grâce à son pouvoir réducteur d'eau. A dosage élevé, il procure de longs maintiens de rhéologie.
Conforme à la norme NF EN 934-2

DOMAINES D'APPLICATION

TOUPIFLUID s'applique à l'adjuvantation des bétons courants, en centrale à béton prêt à l'emploi, pour obtenir des bétons de consistance **S2 à S4**.

DOSAGE

Le dosage recommandé de **TOUPIFLUID** est compris entre 0.024 et 0.20 % de masse de ciment ou liant équivalent, c'est-à-dire **10ml à 50 ml par sac de 35kg de ciment ou d'une dose de 2 litres pour 6 m³** de mortier dosé à 350 kg/m³ en ciment.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Incorporer **TOUPIFLUID** à l'eau de gâchage ou en cours de malaxage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.5
Masse volumique	: 1.20 ± 0.01 kg/dm³
Hydrosolubilité	: Insoluble
Teneur en ion Cl ⁻	: ≤ 0.1 %
Teneur en ion Na ₂ O éq.	: ≤ 10.0 %

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

TOUPIFLUID

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 36 mois.

SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Peut produire une réaction allergique.

Contient: mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) et phosphate de triisobutyle.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE