

WATERSPEC

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

PRESENTATION

WATERSPEC est un **SPEC** (systèmes de protection à l'eau sous carrelage) à base de résine en dispersion aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et étanche avant carrelage ou faïence selon **DTU 52.1** des revêtements scellés. Il doit systématiquement être recouvert. Grâce à son importante charge en résine **WATERSPEC** permet de se dispenser de l'application d'un primaire d'accrochage et il améliore considérablement l'adhérence des différentes colles à carrelage. Le séchage de **WATERSPEC** est extrêmement rapide.

DOMAINE D'APPLICATION

WATERSPEC s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... **WATERSPEC** adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre, carrelage, bois, terre cuite, alu, zinc...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **WATERSPEC** au rouleau ou à la brosse en **2 couches fines**. Il est recommandé de bien charger le produit dans les angles, un traitement des joint doit être fait avec **RENFORT +** ou **FLEXICIM**

CONSOMMATION MOYENNE : 2 à 5 m² par kg en fonction du support
SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

WATERSPEC

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Semi épais
Odeur	: Caractéristique
pH	: 9
Masse volumique	: $1.24 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE